

# Technický list

Stav: 09/2008

**ProCrea® jílové jádrová omítka**  
**ProCrea® jílové lícni omítka**  
**ProCrea® jílové malta suchá**



*Život s jilem.*

## Popis:

- čistá jílová omítka s velikostí zrna od 0-1 mm do 0-2 mm
- jílová malta

## Vlastnosti:

- difúzně otevřený materiál
- vyrovnává vlhkost a reguluje klima v místnosti díky vysoké sorpční schopnosti
- rovnoměrná, optimalizovaná velikost zrna
- vysoce oděruvzdorný materiál
- lze zpracovávat manuálně i strojově
- optimálně se roztírá
- vícevrstvé i jednovrstvé použití
- ideální podklad pro všechny difúzně otevřené nátěrové systémy
- biologický a ekologický stavební materiál
- lze zpracovávat několik dní



## Oblast použití:

- podle velikosti zrna jako jádrová nebo lícni omítka
- vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
- vhodné i jako omítka na sádkartonové a sádrovláknité desky
- vhodné použití husté vyztužovací a ochranné tkaniny
- jílová malta se používá ke zdění jílových stavebních prvků

## Všeobecná upozornění:

- podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
- silně nasákový podklad zvlhčit
- nenasákový nebo málo nasákový podklad opatřit disperzním kotvicím nátěrem
- skladování a přeprava jen v originálním balení
- skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- doba skladování neomezená

► **další informace najdete v pokynech ke zpracování pro ProCrea® jílovou omítku.**

## Technický list:

Označení	ProCrea® jílová malta	ProCrea® jílová omítka lícní	ProCrea® jílová omítka jádrová
Obsažené látky	písek, jílovitý prášek	písek, jílovitý prášek	písek, jílovitý prášek
Velikost zrna	0 – 2,0 mm	0 – 1,0 mm	0 – 2,0 mm
Tloušťka	5 – 30 mm	5 – 20 mm	5 – 30 mm
Struktura	–	drobnozrná	–
μ-hodnota	10	10	10
Množství vody/balení	4,5 – 6 l/balení	4,5 – 6 l/balení	4,5 – 6 l/balení
Spotřeba	s jílov. stav. prvky 100 HF při 10 mm ložné vrstvě	při 10 mm tloušťce ca. 1,5 m <sup>2</sup>	při 10 mm tloušťce ca. 1,5 m <sup>2</sup> ca. 3,5 m <sup>2</sup> zdiva
Doba zpracování	více dní	více dní	více dní
Forma dodání	papírový pytel á 25 kg suchá malta	papírový pytel á 25 kg nebo Big-Bag á 1000 kg suchá omítka	papírový pytel á 25 kg nebo Big-Bag á 1000 kg suchá omítka
Hlavní použití	zdění jílových staveb. prvků a cihel	vnitřní použití	vnitřní použití, vhodné k upevnění stěnového topení, jako podklad pro ProCrea® lícní omítku



Tento technický list odpovídá technickému stavu k datu jeho vytištění a ztrácí svou platnost vydáním nového technického listu. Platí v souvislosti s dalšími podklady HOCK GmbH & Co. KG. Při zpracování dbejte prosím našich pokynů ke zpracování. Je

nutno dodržet platné národní stavební zákony. Ručení HOCK GmbH & Co. KG je vyloučeno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatečné změny v technických údajích.

**Hock** GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · 86720 Nördlingen

Tel: +49 (0)9081/ 80500-0

email: [info@procrea.de](mailto:info@procrea.de)

internet: [www.procrea.de](http://www.procrea.de)